



Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych „Bazalt-Gracze” Sp. z o.o. Gracze
49-156 Gracze, Kopalnia Bazaltu w Graczach

13

1454-CPR-0096

EN 12620:2002+A1:2008

Kruszywa do betonu

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Kruszywo 0/2 /kruszywo bazaltowe/**

Zastosowanie: **w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, drogach i innych obiektach budowlanych**

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: **2b/K0-2/2021/09**

Własność	Symbol i/lub jednostka	Kategoria lub wartość deklarowana	
		Oznaczenie	
Wymiar ziarn	d/D	Oznaczenie	0/2
Uziarnienie	G _c	Kategoria	G _F 85
Zawartość pyłów	f %	Kategoria	f ₂₂
Gęstość ziarn ρ _a ρ _{rd} ρ _{ssd}	Mg/m ³	Wartość deklarowana	3,15 3,07 3,10
Nasiąkliwość	%	Wartość deklarowana	0,8
Gęstość nasypowa w stanie luźnym	Mg/m ³	Wartość deklarowana	1,53
Składniki wpływające na wiązanie i twardnienie cementu zwiększenie czasu wiązania, min względna wytrzymałość na ściskanie	S %	Wartość deklarowana	≤120 ≥ 80
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie (SO ₃), %	AS %	Kategoria	AS _{0,2}
Zawartość siarki całkowitej	%	Kategoria	≤ 1%
Zanieczyszczenia organiczne		Kategoria	Nie ciemniejsza
Reaktywność alkaliczna, % Metoda: szybka X ₁ 1-2mm	%	Wartość deklarowana	stopień: 0 - ≤ 0,5 Nie reaktywne
Promieniotwórczość naturalna f ₁ max f ₂ max	Bq/kg	Wartość deklarowana	0,33 27,23
Uwalniane substancje niebezpieczne Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba	mg/l	Wartość deklarowana	<0,02/<0,05/<0,05/< 0,1/< 0,2/<0,08/< 0,05
Skład chemiczny SiO ₂ /TiO ₂ /Al ₂ O ₃ /Fe ₂ O ₃ /MnO/MgO/ CaO/Na ₂ O/K ₂ O/P ₂ O ₅ /SO ₃ /Cl/F	%		40,71/2,18/10,76/12,01/0,199/14,15/ 12,83/3,30/0,85/0,941/<0,01

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2b/K0-2/2021/09

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Kruszywo 0/2 /kruszywo bazaltowe/**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, drogach i innych obiektach budowlanych**
3. Producent: **Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych „Bazalt-Gracze” Sp. z o.o. Gracze 49-156 Gracze, Kopalnia Bazaltu w Graczach**
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu**
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Własność	Symbol i/lub jednostka	Kategoria lub wartość deklarowana	
Wymiar ziarn	d/D	Oznaczenie	0/2
Uziarnienie	G _c	Kategoria	G _r 85
Zawartość pyłów	f %	Kategoria	f ₂₂
Gęstość ziarn ρ _a ρ _{rd} ρ _{ssd}	Mg/m ³	Wartość deklarowana	3,15 3,07 3,10
Nasiąkliwość	%	Wartość deklarowana	0,8
Gęstość nasypowa w stanie luźnym	Mg/m ³	Wartość deklarowana	1,53
Składniki wpływające na wiązanie i twardnienie cementu zwiększenie czasu wiązania, min względna wytrzymałość na ściskanie	S %	Wartość deklarowana	≤120 ≥ 80
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie (SO ₃), %	AS %	Kategoria	AS _{0,2}
Zawartość siarki całkowitej	%	Kategoria	≤ 1%
Zanieczyszczenia organiczne		Kategoria	Nie ciemniejsza
Reaktywność alkaliczna , % Metoda :szybka X ₁ 1-2mm	%	Wartość deklarowana	stopień: 0 - ≤ 0,5 Nie reaktywne
Promieniotwórczość naturalna f ₁ max f ₂ max	Bq/kg	Wartość deklarowana	0,33 27,23
Uwalniane substancje niebezpieczne Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba	mg/l	Wartość deklarowana	<0,02/<0,05/<0,05/< 0,1/< 0,2/<0,08/< 0,05
Skład chemiczny SiO ₂ /TiO ₂ /Al ₂ O ₃ /Fe ₂ O ₃ /MnO/MgO/ CaO/Na ₂ O/K ₂ O/P ₂ O ₅ /SO ₃ /Cl/F	%		40,71/2,18/10,76/12,01/0,199/14,15/ 12,83/3,30/0,85/0,941/<0,01

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Krystyna Chomiak - Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji
Gracze, 24.09.2021r.

.....
(miejsce i data wydania)

Kierownik ZKP
Chomiak
Krystyna Chomiak